



MIKROMAX

FASAD

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Mikrocement dekoracyjny zewnętrzny przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych powierzchni użytkowych, ochronnych i i ozdobnych w budownictwie.

Mikrocement **Mikromax Fasad** jest jednoskładnikową polimerową mieszanką cementowo – mineralną. Po dodaniu wody i wymieszaniu gotowy do użycia. Produkowany jest w kolorach gotowych według wzornika dostępnego na stronie producenta **mikrocementmax.com**

Podłoża pod Fasad to: beton, zaprawy cementowe, kleje mineralne, tynki.

Właściwości

Elewacja bez wykwitów
Hydroizolacja
Estetyka ręcznie formowanych wzorów
Trwałość

Zastosowanie

Elewacje
Cokoły
Mała architektura

Gruntowanie:

Przed zastosowaniem **Fasad** należy podłoże chłonne zagruntować. W przypadku betonu, tynku należy użyć **Repair** składnik **B**. W przypadku użycia podkładu **Fix** lub **Repair** nie należy tych płaszczyzn gruntować przed nałożeniem **Fasad**. Tak samo nie gruntujemy między kolejnymi warstwami **Fasad**. Powłoki niechłonne jak ceramika, należy zarysować i zagruntować rozrzedzonym dwuskładnikowym **Repair A+B** (proporcje A:B 1kg:0,3kg).

Przygotowanie i aplikacja Fasad:

Do pojemnika wlać wodę w ilości 1 litr na 3 kg Fasad, dodać Fasad i dokładnie wymieszać. Po 5 minutach od wymieszania Fasad jest gotowy do użycia. Czas otwarty na zużycie wynosi 3 godziny. Należy wykonać dwie warstwy. Zużycie Fasad na pierwszą warstwę wynosi około 0,5 kg (masy ważonej bez wody) na 1 m² powierzchni. Zużycie Fasad na drugą warstwę wynosi około 0,3 kg (masy ważonej bez wody) na 1 m² powierzchni.

Nakładać cienkowarstwowo pacą ze stali nierdzewnej. Można użyć pióro (nóż) do gładzi o grubości stali 0,3 mm i szerokości około 30/40 cm lub pacę wenecką o grubości stali 0,4 mm. Dozwolone są pozostałe preferowane przez wykonawcę narzędzia do aplikacji mikrocementu. Dopuszczona jest możliwość eksperymentowania dla uzyskania zamierzonego efektu.

Sposób formowania

Należy nakładać **Fasad** kreując wzór. Co 15 minut należy odejść od narzędzi i spojrzeć na pracę z oddali. Urozmaicenie wzoru uatrakcyjni mikrocement.

Szlifowanie

Powłoki stare z ceramiki należy zarysować powierzchniowo. Pierwszą podkładową warstwę **Fasad** szlifujemy po wyschnięciu stosując krążki ścierne diamentowe 50.

Warunki stosowania

Temperatura zewnętrzna od +15°C do +25°C. Wilgotność powietrza nie większa niż 65%. Wilgotność podłoża nie większa niż 3 % CM. Nakładanie kolejnej warstwy po minimum 6 godzinach. Należy przed kolejną warstwą sprawdzić suchość poprzedniej warstwy. Jeżeli **Fasad** jest suchy można nakładać kolejną warstwę. Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czyszczenie narzędzi: Do czyszczenia narzędzi używać wody. Nie wylewać popłuczyn do kanalizacji. Masa pozostała po wykonaniu pracy powinna być pozostawiona do związania i usunięta na składowisko odpadów wg przepisów lokalnych.

Opakowania: 8 kg

Magazynowanie: 12 m-cy w ogrzewanych pomieszczeniach suchych.

Niebezpieczeństwo:

Produkt zawiera cement i polimery. Działa drażniąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenia oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy i dróg oddechowych. W przypadku dostania się do dróg oddechowych, zapewnić warunki do swobodnego oddychania na świeżym powietrzu. W przypadku złego samopoczucia lub dostania się do oczu skontaktować się z Ośrodkiem zatruc/Lekarzem.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usunąć pojemnik/zawartość zgodnie z przepisami lokalnymi.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do prac.

bok@mikrocementmax.com nr tel. +48 605115595

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma Cor Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma Cor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych w karcie technicznej bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.