



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

MIKROMAX

EN 13813 CT-C25-F7

FIX

Mikrocement podkładowy przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych powierzchni użytkowych, ochronnych i ozdobnych w budownictwie.

MikroMaX Fix jest jednoskładnikową polimerową mieszanką cementowo – mineralną przeznaczoną do wykonywania warstw podkładowych pod mikrocement dekoracyjny Top i Max. Przygotowuje bardzo gładką i twardą powłokę przed nałożeniem mikrocementu. Fix doskonale odcina powłoki podkładowe przed przenikaniem zanieczyszczeń z podłoża i jednocześnie wpływa korzystnie na urodę mikrocementu, pogłębia kolor i stabilizuje wilgoć podczas schnięcia mikrocementu. Po dodaniu wody i wymieszaniu gotowy do użycia. Aby uzyskać właściwy efekt, należy wykonać dwie warstwy.

Podłoża pod Fix to: beton, anhydryt, zaprawy cementowe, tynk, płyty gipsowo – kartonowe. Podłoża powinny być wolne od brudu i tłuszczu.

Właściwości

Łatwa aplikacja i obróbka

Hydroizolacja

Wytrzymałość na zginanie 7,9 MPa

Wytrzymałość na ściskanie 28,2 MPa

Bezkrawędziowe korekty

Zastosowanie

Podłogi, ściany, sufity

Na ogrzewanie podłogowe

Pomieszczenia mokre

Odptywy liniowe w łazienkach

Meble

Grunтовanie:

Przed zastosowaniem Fix należy podłoże chłonne zagruntować Repair B.

Przygotowanie i aplikacja Mikromax Fix:

Do pojemnika wlać wodę w ilości 0,35–0,4 kg na 1 kg Fix, dodać proszek Fix i dokładnie wymieszać. Po 5 minutach od wymieszania, masa jest gotowa do użycia. Czas otwarty na zużycie wynosi 3 godziny.

Nakładać piórem (nożem) do gładzi. Wstępnie można użyć wałek do nakładania gładzi. Mikromax Fix umożliwia szpachlowanie nierówności bezkrawędziowe. Zużycie Mikromax Fix na warstwę wyrównawczą zależy od nierówności podłoża i wynosi przeważnie około 0,4–1 kg (masy ważonej bez wody) na 1 m² powierzchni. Zużycie Mikromax Fix na drugą warstwę, która ma funkcję gładzi wynosi około 0,3 kg (masy ważonej bez wody) na 1 m² powierzchni.

Warunki stosowania

Temperatura podłoża od +15°C do +25°C. Wilgotność powietrza nie większa niż 65%. Wilgotność podłoża nie większa niż 3% CM. Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czyszczenie narzędzi: Do czyszczenia narzędzi używać wody. Nie wylewać popłuczyn do kanalizacji. Masa pozostała po wykonaniu pracy powinna być pozostawiona do związania i usunięta na składowisko odpadów wg przepisów lokalnych.

Pakowanie: 4 kg, 8 kg

Magazynowanie: 12 m-cy w ogrzewanych pomieszczeniach suchych.

Deklaracja właściwości użytkowych: Fix, nr deklaracji 8/2023

Niebezpieczeństwo:

Produkt zawiera cement i polimery. Działa drażniąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenia oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy i dróg oddechowych. W przypadku dostania się do dróg oddechowych, zapewnić warunki do swobodnego oddychania na świeżym powietrzu. W przypadku złego samopoczucia lub dostania się do oczu skontaktować się z Ośrodkiem zatruc/Lekarzem.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usunąć pojemnik/zawartość zgodnie z przepisami lokalnymi.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do prac.

bok@mikrocementmax.com nr tel. +48 605115595

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma Cor Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma Cor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych w karcie technicznej bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.