



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

MIKROMAX

L-FINISH

Lakier dwuskładnikowy poliuretanowy do zabezpieczania mikrocementu.

Lakier poliuretanowy **L-Finish** jest bezbarwnym matowym lakierem wodorozcieńczalnym

Właściwości

Filtr UV

Odporność chemiczna

Odporność na ścieranie

Zastosowanie

Podłogi, ściany, schody

Na ogrzewanie podłogowe

Pomieszczenia mokre

Odplywy liniowe w łazienkach

Meble

Przygotowanie i aplikacja L-Finish

Opakowanie lakieru o pojemności 1,2 l jest przeznaczone na pokrycie jednokrotne 14 m² powierzchni podłogi pokrytym lakierem podkładowym L-Start. Należy wykonać jedną lub dwie warstwy L-Finish. Opakowanie składa się ze składnika A 1 kg i składnika B 0,2 kg. Przed lakierowaniem dodać składni B do A i dokładnie mieszać przez 4 minuty mieszadłem z prędkością 300 ob/min. Po wymieszaniu L-Finish odstawić na 10 minut. Lakier po wymieszaniu należy zużyć w ciągu 2 godzin. Wymieszany lakier przelać do kuwety i nakładać na mikrocement wałkiem z mikrofazy, przy krawędziach i wnękach użyć pędzel i mniejszy wałek. W zależności od temperatury, powierzchnia polakierowana wysycha po około 4 godzinach. Lakier rozprowadzać wałkiem krzyżowo. Kolejną warstwę L-Finish można aplikować kolejnego dnia po wykonaniu szlifu. Szlif wykonujemy siatką ścierną z nasypem 120. Dla ochrony własnej i zachowania czystości, należy stosować kombinezony malarskie, czyste obuwie, rękawice ochronne, maseczkę ochronną chroniącą przed oparami i okulary ochronne.

Warunki stosowania

Temperatura podłoża od +17°C do +25°C. Wilgotność powietrza nie większa niż 65%. Wilgotność podłoża poniżej 3% CM. Temperatura podłoża musi być o co najmniej 5°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czyszczenie narzędzi: Do czyszczenia narzędzi używać wody. Utwardzony lakier można usunąć tylko mechanicznie. Lakier niewykorzystany pozostawić w naczyniu do utwardzenia i zutylizować wg lokalnych przepisów. Nie wylewać lakieru do kanalizacji.

Pakowanie: 1,2 kg (A: 1 kg, B: 0,2 kg)

Magazynowanie: Okres trwałości 12 miesięcy. Przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach suchych. Chronić przed mrozem i wilgocią. Chronić przed bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Opakowania podczas przechowywania muszą być szczelnie zamknięte.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do prac.

bok@mikrocementmax.com nr tel. +48 605115595

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma Cor Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma Cor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych w karcie technicznej bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.